



Grupo Gámiz

Technisches Datenblatt - Perfigam

Beschreibung der Qualität:

Vor der Produktion der Fensterkanteln wählen wir die Lamellen nach ihrer Farbe aus, dennoch kann es nach der Anfertigung zu Farbabweichungen kommen. Diese Abweichungen sind natürlicher Art und treten sogar bei Holz des selben Stammes auf. Mittels Verklebung minimieren wir natürliche Eigenschaften des Holzes wie etwa Quellen, Schwinden, Krümmungen oder kleine Risse, die jedoch auch so nicht vollständig vermieden werden können. Plötzliche, starke Änderungen von Temperatur oder Luftfeuchtigkeit der Umgebung können solche Reaktionen des Holzes hervorrufen. Diese natürlichen Eigenschaften sind kein Reklamationsgrund, da es sich bei Holz um ein lebendes Element handelt.

Allgemeine Empfehlungen zur Lagerung und Bearbeitung:

Bei dem für unsere Fensterkanteln verwendeten Holz handelt es sich um technisch getrocknetem Holz mit einer Holzfeuchte von 12% ($\pm 2\%$). Damit ist es für Wohnräume mit einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 45 und 60% geeignet. Während des Transports und der Lagerung kann es zu unglücklichen Umständen kommen, bei denen das Material Feuchtigkeit absorbiert. Daher ist es wichtig, dass die Lagerung unter korrekten Bedingungen und unter stabilen klimatischen Verhältnissen erfolgt. Aus diesem Grund empfehlen wir die Lagerung in einer geschlossenen Halle, nicht zu trocken oder zu feucht, ohne direkte Sonneneinstrahlung, und gut verpackt auf einem ebenen Grund liegend, der ihre gesamte Oberfläche gut abstützt. Werden diese Empfehlungen nicht beachtet, kann es zu Defekten wie Quellen, Schwinden, Krümmungen oder Rissbildungen kommen.

Oberfläche

Wir hobeln alle vier Seiten unserer Fensterkanteln.

Verleimung

Gem. UNE-EN 204 D4 verleimt mit wasserresistenten Leimen.

Toleranzen

Stärke: $\pm 0,5$ mm

Breite: $\pm 0,5$ mm

Länge: keine negativen Toleranzen zugelassen.

Krümmungen und Verwerfungen

Wie jedes andere Massivholzprodukt sind auch Fensterkanteln ein natürliches Produkt, das arbeitet, abhängig von der relativen Luftfeuchtigkeit und der Temperatur der Umgebung.

Garantie

Unsere technischen Empfehlungen sind die Grundlage für die Akzeptanz möglicher Reklamationen. Wir übernehmen keine Verantwortung für Lagerungs- oder Weiterverarbeitungsfehler. Im eventuellen Fall einer Reklamation zeigen wir uns lediglich verantwortlich für den Wert der Ware selbst, nicht für die Kosten für ihre Weiterverarbeitung.



Typ Fensterkanteln:	DDD / DKD / KKK (D = durchgehende Lamelle K = keilgezinkte Lamelle)
Holzarten:	Eiche / Buche / Kastanie / Esche (andere Holzarten auf Anfrage)
Verleimung:	D4 gemäß EN 204 mit wasserresistenten Leimen
Qualität:	A oder B (andere Qualitäten auf Anfrage)
Länge:	máx. 6.000 mm
Breiten:	63/72/85/95/105/115/125/145 mm (andere Breiten auf Anfrage)
Stärken:	63/72/84 mm (andere Stärken auf Anfrage)
Abbund:	4-seitig gehobelt
Holzfeuchte:	12% (\pm 2%)