



RADIATAKIEFER

Bezeichnung

- Botanisch: Pinus Radiata D. Don
- Deutsch: Raditakiefer

Holzbeschreibung

- Splintholz: gelblich-weiß
- Kernholz: Gelblich bis bräunlich
- Faser: Gerade
- Maserung: mittelstark
- Charakteristische Fehler: häufig gesunde Äste, in grosser Anzahl. Frühholz und Druckholz

Imprägnierbarkeit

- Splintholz: Imprägnierbar
- Kernholz: Mittel bis wenig imprägnierbar

Bearbeitung

- Sägen: Einfach, problemlos
- Trocknung: Einfach und schnell. Geringes Risiko durch Risse und Verformung
- Hobeln: Einfach
- Verleimen: Einfach
- Nägel und Schrauben: Einfach. Vorbohrung nötig
- Oberflächenbearbeitung: Einfach

Verwendung

- Tischlerarbeiten Innenbereich
- Tischlerarbeiten an Öffnungen und Innenverkleidung: Rahmen, vorgefertigte Rahmen und Leisten
- Rustikale und junge Möbel für den Innenbereich
- Verpackungsmaterial

Zu berücksichtigen

- Sehr schnell wachsendes Holz, weniger stabil als andere langsamer wachsende Kiefernholzarten.